

Nº	Materia	Grosor	Tamaño Archivo	Pasadas	Velocidad	Potencia	Frecuencia	Wobble	Diametro	Distancia	Tiempo	Spot	Cortado
1	Latón	0,3	22x14	10	300	85		30 Activado	0,2	0,025	1:17	0,01	SI
2	Latón	0,5	22x14	30	300	85		30 Activado	0,2	0,025	3:52	0,01	SI
3	Latón	0,5	22x14	30	300	85		30 Activado	0,25	0,01	11:46	0,01	SI
4	Latón	0,5	22x14	6	300	85		30 Activado	0,25	0,1	2:21	0,01	NO
5	Latón	0,5	22x14	9	300	85		30 Activado	0,25	0,1	3:31	0,01	NO
6	Latón	0,5	22x14	25	300	85		30 Activado	0,25	0,1	6:15	0,05	SI
7	Aluminio Anozd.	0,6	22x14	8	300	85		30 Activado	0,3	0,025	1:30	0,05	SI
8	Lazerblack	0,6	22x14	8	300	85		30 Activado	0,3	0,025	1:30	0,05	NO
9	Lazerblack	0,6	22x14	11	300	85		30 Activado	0,3	0,025	2:03	0,05	SI
10	Lazerblack	0,6	22x14	11	300	85		30 Activado	0,3	1	0:31	0,05	NO
11	Lazerblack	0,6	22x14	11	300	85		30 Activado	0,3	0,5	1:01	0,05	NO
12	Lazerblack	0,6	22x14	11	300	85		30 Activado	0,3	0,05	1:01	0,001	NO
13	Lazerblack	0,6	22x14	11	300	85		30 Activado	0,3	0,025	2:03	0,001	SI
14	Aluminio Anozd.	1	22x14	30	300	85		30 Activado	0,3	0,025	5:37	0,05	SI